

Dekolux Prima 1L és 5L

Általános leírás

Felhasználás:

* Nedvszívó porózus vakolt falfelületekre, önterülő padlók, lábazati díszítővakolatok, tapéтарasztó alá, betonfelületek nedvszívó képességének kiegyenlítése és a tapadó-képesség javítása céljából alkalmazható. Használata egyenletes nedvszívást eredményez, megakadályozza a felhordandó festékek, vakolatok foltosodását, valamint kiváló tapadást biztosít.

Jellemzői:

* A Dekolux Prima Diszperziós mélyalapozó koncentrátum fehér színű folyadék, amely tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő, száradás után áttetszővé válik. Lehetővé teszi a befejező réteg egységes színialakítását.

Felület előkészítése

* Por- és szennyeződésmentes, megfelelő szilárdságú alapfelületen alkalmazható.

Felhordás

* Korongecsettel.

Műszaki jellemzők

Kiadósság:

* -Hígítva 625 m² -re elegendő felület nedvszívó képességtől és a felhordási technikától függően.

Hígítás:

* Ajánlott hígítási arány: 1:5 arányban tiszta, hideg (15-25 C°) vízzel (5 liter alapozó konc.+25 liter víz). Hígítás nélkül nem használható!

Száradási idő és átfesthetőség:

* Hőmérséklettől függően 2-12 óra. 5°C alatt (figyelembe véve az éjszakai fagyokat) ne hordjuk fel az anyagot. Alkalmazást követően teljes száradásig védjük esőtől, szélétől és fagytól.

Kiszerezés:

* 5 liter

Tárolás:

* Eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes, nyáron árnyékos közvetlen napsugárzástól védett hűvös zárt helyen, a gyártástól számított 2 évig.

Egyéb termék tulajdonságok

* Minőség megőrzési idő: Előírászerű tárolás esetén 24 hónap.

Biztonsági előírások

* Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes.

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”