

# Dekolux Maxima diszperziós beltéri festék

## Általános leírás

### Felhasználás:

---

\* Vakolt, vagy előzőleg diszperziós festékekkel festett belső falfelületekre, illetve fűrészporos tapétára és gipszkartonra.

### Jellemzői:

---

\* Diszperziós beltéri falfesték. Könnyen felhordható, korszerű, gazdaságos, kiváló fedőképességű, könnyen kezelhető, matt, tartós, beltéri diszperziós falfesték, a falak természetes páraáteresztő képességét nem befolyásolja.

### Felület előkészítése:

---

\* A festetlen felületet portalanítás után, a felhordás előtt 24 órával Dekolux Prima diszperziós mélyalapozóval történő előkezelés szükséges. Használat előtt a festéket homogenizálás céljából alaposan össze kell keverni. A festendő felület, a levegő és a falfesték hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A javasolttól eltérő alkalmazásból adódó hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

### Felhordás:

---

\* Ecsettel, hengerrel és szórással

### Színezhetőség:

\* Max. 3% színező pasztával pasztell színekre színezhető.

### Javasolt rétegszám:

---

\* 2-3 réteg

### Kiadósság:

---

\* 4-5 m<sup>2</sup>/liter/2 réteg. A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

### Hígítás:

---

\* Szükség esetén első rétegnél max. 10% tiszta vízzel.

\* Második, harmadik rétegnél max. 5% tiszta vízzel.

### Száradási idő és átfesthetőség:

---

\* kb. 4 óra. A száradási idő függ a levegő hőmérsékletétől, páratartalomtól, illetve a festendő felület nedvszívó képességétől.

## Kiszereles:

---

\* 4 liter és 14 liter

## Tárolás:

---

\* 5-25 °C között, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hőtől, gyújtóforrástól és direkt napsugárzástól távol, eredeti csomagolásban.

## Egyéb termék tulajdonságok

\* Minőség megőrzési idő: Előírászerű tárolás esetén 2 évig

---

## Biztonsági előírások

\* Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes.

\* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

\* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel .

\* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”