

# Jász-Cell formahabosított hőszigetelő padlófűtés lemez

## Általános leírás

### Jellemzői

Alkalmazási terület: padlófűtés csövek elvezetésére

Műszaki jellemző	Mért érték	Követelmény	Jelölési kód
Nyomófeszültség 10 %-os alakváltozásnál (kPa)	263	legalább 150 kPa	CS(10)150
Hővezetési tényező (W/mK) -d <sub>n</sub> 30 mm	0,033	Legfeljebb 0,034 W/mK	-
Hosszúság (mm)	1215	1215 ± 3 mm	L1
Szélesség (mm)	615	615 ± 3 mm	W1
Vastagság (mm)	58	57 ± 2 mm	T1
Derékszögűség a Hosszúság/szélesség mentén (mm/m)	1/0	± 5 mm/m	S1
Síkbeliség (mm)	0,2	± 5mm	P4
Méretállandóság normál labor klímán (%) -hosszirányban -keresztirányban	-0,08 -0,10	Legfeljebb ±0,2 mm	DS(N)2
Méretállandóság 70 °C-on 40 kPa terheléssel relatív vastagság változás	-3,8	legfeljebb 5 %	DLT(2)5
Hajlítószilárdság (kPa)	350	Legalább 200 kPa	BS200
Éghetőség	„könnyen éghető”	„könnyen éghető” legyen	-