

Dekolux Inova

Általános leírás

Felhasználás:

* Vakolt, vagy előzőleg diszperziós festékekkel festett belső falfelületekre, illetve fűrészporos tapétára és gipszkartonra.

Jellemzői

* Diszperziós beltéri falfesték. Könnyen felhordható, korszerű, gazdaságos, kiváló fedőképességű, könnyen kezelhető, matt, tartós, beltéri diszperziós falfesték, a falak természetes páraáteresztő képességét nem befolyásolja.

Felület előkészítése

* A festetlen felületet portalanítás után, a felhordás előtt 24 órával Dekolux Prima diszperziós mélyalapozóval történő előkezelés szükséges. Használat előtt a festéket homogenizálás céljából alaposan össze kell keverni. A festendő felület, a levegő és a falfesték hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A javasolttól eltérő alkalmazásból adódó hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Felhordás:

* Ecsettel, hengerrel és szórással.

Színezhetőség:

*Maximum 2% kizárólag kültéri alkalmazásra megfelelő színező pasztával színezhetsz.

Szükséges rétegszám:

* 2-3 réteg

Termék tulajdonságok

Kiadósság

* 5-7 m²/liter/réteg erős nedvszívó, egyenetlen felületen, felhordási technikától függően.

* 9-10 m²/liter/réteg kevésbé nedvszívó, sima alapfelület esetén felhordási technikától függően.

* A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Hígítás

* Szükség esetén első rétegnél max. 5% tiszta vízzel.

Száradási idő:

* kb 4 óra 20 °C-on páratartalomtól függően.

Kiszerezés:

* 4 Liter és 14 Liter

Tárolás:

* 5-25 °C között, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hőtől, gyújtóforrástól és direkt napsugárzástól távol, eredeti csomagolásban.

Egyéb termék tulajdonságok:

* Minőség megőrzési idő: Előírászerű tárolás esetén 2 évig.

Biztonsági előírások

* Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel .

* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”
