

# Jamix Wakko Kapart Vakolat

## Általános leírás

### Jellemzői:

---

\* Gyárilag előkevert műanyag diszperós kötőanyagú, ásványi töltőanyagokat tartalmazó díszítő vakolat. Többféle szemcseméretben kapható.

### Felhasználás:

---

\* Alkalmas régi és új épületek külső és belső falainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására.

### Felület előkészítése:

---

A vakolat felhordását megelőzően egyenletesen sima felületet kell biztosítani. Lehetőleg várjon egy esőmentes hetet az alapfelület száradása és a színezővakolat felhordása között. A felhordás előtt 24 órával használjon Jamix Primer Extra színazonos alapozót.

### Feldolgozás:

---

\* Felhordás: rozsdamentes fémsimítóval a kiválasztott szemcsevastagságnak megfelelően.

\* Mintázás: műanyag simítóva körkörös dörzsölési technikával kaphatjuk meg a megfelelő struktúrát.

### Színezhetőség:

\* A Jamix színekártya színeiben több színárnyalatból választhatunk. A színezés UV ellenálló pasztával történik a színek hosszú távú stabilitása és a kifakulás elkerülése érdekében.

\* Rétegelt hőszigetelő rendszerek vagy hőszigetelő vakolatok alkalmazásakor figyelembe kell venni a világossági vonatkozási értéket (ha a HBW érték kisebb 25-nél, akkor nem javasolt).

\* A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg. Utórendelésnél, illetve különböző gyártási számú termékeknél árnyalati színeltérés lehetséges.

## Színek



## Termék Tulajdonságok

### Kiadósság:

\* 1,0 mm: 2,0 - 2,2 kg/m<sup>2</sup>

\* 1,5 mm: 2,5 - 2,8 kg/m<sup>2</sup>

\* 2,0 mm: 3,0 - 3,2 kg/m<sup>2</sup>

\* A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

#### **Hígítás:**

\* Sötét és közepes színárnyalatoknál max. 0,3 liter víz/vödör

\* Fehér és világos színeknél max. 0,5 liter víz/vödör

#### **Teljes száradás:**

\* Párától és hőmérséklettől függően 20 °C-on 24 óra.

#### **Kiszerezés:**

\* 25 kg / vödör

#### **Tárolás:**

\* Eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes, nyáron közvetlen napfénytől védett, hűvös, árnyékos helyen.

## **Egyéb termék tulajdonságok**

\* Minőség megőrzési idő: Előírászerű tárolás esetén 2 év.

## **Biztonsági előírások**

\* Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes.

\* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

\* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

\* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”